TECHNICAL DATA SHEET

supersedes previous issue dated 06/12/96

IF 415/13 ЖЕМЧУГ

Назначение:	Мебельные гарнитуры, сборки кухонных гарнитуров, межкомнатные двери.
Способ нанесения:	Распыление.
Смешивание:	% вес
Часть А	IF 415/13 100
Часть В (Отвердитель)	TH 790 30
Растворитель	DT 452 60

Технические характеристика:

Содержание твёрдых веществ (%):	IF 415/13 40 ± 1 A+B 39 ± 1
Удельная плотность (кг/л):	Часть А 0.995 ± 0.030 Часть В 0.950 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	Часть А 120" ± 5" A+B 35" ± 5"
Жизнеспособность:	3-4 часа
Рекомендуемый расход (г/м ^{2}):	80-120 за слой
Интервал между слоями:	1 минута
Количество слоёв:	max. 2
Время высыхания (100 г/м ^{2} при 20°C):	Пылестойкость: 15 мин На отлип: 40-50 мин
Нанесение следующего слоя покрытия:	Через 3-5 часов
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен. **После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.**

Подготовка поверхности.
IF 415/13 наносится на пигментированные полиуретановые **глянцевые покрытия TL335/xx без шлифования.**

Общие характеристики.
IF 415/13 является специальным покрытием, внешний вид которого зависит от угла падения световых лучей. На покрытие следует наносить прозрачный глянцевый акриловый лак TLL 7190/00.
TZ 70XX может быть использован, в качестве матового финишного покрытия. Для придания различних оттенков в IF 415/13 могут добавлятся красители XM 8000 or XC 1900.

N.B.: Data provided on this Technical Data Sheet correspond to our best knowledge and experience. We assure consistency on the chemical-physical characteristics of our products, within the tolerance limits specified on our Technical Data Sheets. Responsibility of final result of product application is fully up to the users, who shall make sure that the product corresponds to their own needs with regard to application system, to substrates used as well as to working conditions.
WARNING: Actual viscosity of some pigmented and/or thixotropic products may differ from the viscosity shown on the Technical Data Sheet. Differences are to be regarded as acceptable if within 30% maximum.
ARCH COATINGS ITALIA S.P.A. – Via del Fiffo, 12 – 40065 Pianoro (Bologna) – Italy – phone +39-051-770511 – fax +39-051-770527 – www.archcoatings.it