











Технічна карта

PROTECT 310

Акриловий ґрунт

ВЛАСТИВОСТІ	
<p>АКРИЛОВИЙ ҐРУНТ PROTECT 310 - ґрунт, що глибоко заповнює, на основі акрилових смол. Завдяки високому рівню розпилювальної в'язкості можливе нанесення дуже товстих шарів, що відмінно заповнюють навіть дуже глибокі подряпини і нерівності основи. Має дуже хорошу адгезію до різних типів основ, завдяки використанню високої якості смол і спеціальних добавок забезпечує хороший антикорозійний та ізоляційний захист поліефірних матеріалів (шпаклівок) від поверхневих лаків. Існує в трьох колірних варіантах: чорному, білому і сірому, додатково завдяки змішуванню чорного і білого кольорів отримуємо різні відтінки сірого. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.</p>	
СУПУТНІ ПРОДУКТИ	
Н 5520	Затверджувач стандартний, швидкий.
THIN 850	Розріджувач для акрилових виробів стандартний, швидкий, повільний.
PLUS 770	Добавка, що збільшує еластичність. LT-04-01
PLUS 750	Прискорювач для акрилових продуктів. LT-04-02
PLUS 760	Антисиліконова добавка . LT-04-04
ОСНОВА	
Старі лакові покриття, включно з термопластичними фарбами	Знежирити, відшліфувати сухим способом P220 ÷ P360, продути, знежирити.
Поліефірні шпаклівки	Відшліфувати сухим способом, до остаточного вирівнювання P240 ÷ P320, продути, знежирити.
Епоксидні ґрунти	До 48 годин без шліфування, після закінчення 48 годин шліфувати P320, продути, знежирити.
Сталь	Знежирити, відшліфувати сухим способом P120
Реактивні ґрунти (wash primer'y)	Наносити після висихання.
Пластмаси	Знежирити Змивкою PLUS 780, матувати шліфувальною шкуркою, продути, знежирити. Застосувати PLUS 700 Засіб, що збільшує адгезію У разі потреби застосувати PLUS 770 Добавку, що збільшує еластичність.
Поліефірні ламінати	Знежирити, обшліфувати сухим способом P280, продути, знежирити.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ					
	PROTECT 310 H 5520 THIN 850	Варіант, що заповнює		Варіант із ґрунтуванням	
		За обсягом	За вагою	За обсягом	За вагою
		4	100	4	100
		1	15	1	15
		10	5	20	11
Розріджувач додаємо в перерахунку на кількість ґрунту.					
В'ЯЗКІСТЬ					
	DIN 4/20°C	Варіант, що заповнює		Варіант із ґрунтуванням	
		ок. 60 сек.		ок. 40 сек.	
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН					
VOC II/B/c ліміт*		540 г/л			
VOC фактичне		500 г/л			
* Для суміші готової до нанесення згідно з Директивою ЄС 2004/42/CE					
УМОВИ НАНЕСЕННЯ					
Рекомендується нанесення ґрунту за температури вище 15°C і вологості не більше 80%.					
НАНЕСЕННЯ					
	Традиційний пістолет із гравітаційним живленням	Сопло	Тиск	Відстань	
		1.6 1.8 мм	3 4 бара	15 20 см	
УВАГА: враховувати вказівки виробника обладнання	Низьконапірний пістолет HVLP з гравітаційним живленням	1.6 1.7 мм	2 бари	10 15 см	
		Кількість шарів	2 - 3		
	Товщина окремого сухого шару	50 60 мкм			
	Вихід суміші, готової до застосування для товщини сухого шару в зазначеному діапазоні	4.5 м ³ /л ² при 100 мкм			
	Довговічність суміші при 20°C	1 ч.			
	Випаровування між шарами за 20°C	5 - 10 хв.			

ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ			
	20°C	60°C	
	3 ч.	30 хв.	
УВАГА: Час затвердіння стосується температур окремих елементів.			
СУШІННЯ ІНФРАЧЕРВОНОЮ ЛАМПОЮ			
	Відстань	Дотримуйтесь вказівок виробника обладнання	
	Час залежно від типу і потужності лампи	10 - 20 хв	
УВАГА: Нагрівання лампою починайте не раніше, ніж через 10 хв. від нанесення останнього шару.			
ШЛІФУВАННЯ			
	Суха обробка	P360 P500	
	Мокрий обробіток	P600 P1000	
THIN 850 РОЗЧИННИК ДЛЯ АКРИЛОВИХ ПРОДУКТІВ			
Поверхня	15 20°C	20 25°C	25 35°C
Маленька 1-2 елементи, точковий ремонт	THIN 850 швидкий	THIN 850 швидкий	THIN 850 стандартний
Середня 3-5 елементів	H 850 швидкий / стандартний	THIN 850 стандартний	THIN 850 повільний
Велика більше ніж 5 елементів	THIN 850 стандартний / повільний	THIN 850 повільний	THIN 850 повільний
КОЛІР			
Білий, сірий, чорний.			
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ			
Розріджувач для акрилових продуктів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.			
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ			
Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.			
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ			
PROTECT 310	24 місяці/20°C		
H 5520 стандартний	18 місяців /20°C		
H 5520 швидкий	12 місяців /20°C		

THIN 850	24 місяці/20°C
----------	----------------

БЕЗПЕКА

Див. Карта характеристики

КОМЕНТАРІЇ

Акриловий ґрунт PROTECT 310 треба використовувати виключно з затверджувачем компанії NOVOL H 5520.

Використання інших затверджувачів може бути причиною погіршення антикорозійних якостей ґрунту, а також його хімічної та механічної стійкості.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

№ реєстрації: 000024104

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ВАГОВІ КІЛЬКОСТІ КОМПОНЕНТІВ:

Варіант, що заповнює, 4+1+10%

УВАГА!

Для отримання ґрунту з відповідними параметрами дуже важливим є ретельне дозування окремих компонентів.

Кількість суміші	PROTECT 310	H 5520	THIN 850
0.10 л	125 г	18.4 г	6.6 г
0.15 л	187 г	28 г	10 г
0.20 л	249 г	37 г	13 г
0.25 л	312 г	46 г	17 г
0.30 л	374 г	55 г	20 г
0.40 л	499 г	74 г	26 г
0.50 л	623 г	92 г	33 г
0.75 л	935 г	138 г	49 г
1.00 л	1247 г	184 г	66 г

ВАГОВІ КІЛЬКОСТІ КОМПОНЕНТІВ:

Варіант із ґрунтуванням 4+1+20%

УВАГА!

Для отримання ґрунту з відповідними параметрами дуже важливим є ретельне дозування окремих компонентів.

Кількість суміші	PROTECT 310	H 5520	THIN 850
0.10 л	116 г	17 г	12 г
0.15 л	174 г	26 г	18 г
0.20 л	232 г	34 г	25 г
0.25 л	290 г	43 г	31 г
0.30 л	348 г	52 г	37 г
0.40 л	464 г	69 г	49 г
0.50 л	580 г	86 г	61 г
0.75 л	871 г	129 г	92 г
1.00 л	1161 г	172 г	123 г