



Q 40-222

Unifill 2K-HS Universal Filler

Характеристики

40-222 представява собой универсален акрилов наполнител 2K-HS с високим съдържанието на твърдо вещество и отлични изолационни свойства. Защита от ржавчина, пряко сцепление с листов метал, оцинк. цинково покритие, алюминий, а също и голяма част от пластмаси, използвани в автомобилната промишленост, характеризират този продукт. Заводски грунтове не се шлифват. При добавяне на 99-222 W / W Converter също може да се използва мокър во влажно състояние. Отлична текучест и много лесно шлифува. Ниско съдържание на летливи органични съединения.

Физически характеристики



40-222-3501



40-222-3502



40-222-3503



A. 2004/42/IIB(c)(540)<450
B. 2004/42/IIB(c)(540)<500
C. 2004/42/IIB(c)(540)<513



A. 100 : 25 : 0
Sanding Filler

99-200

B. 100 : 25 : 20
Isolation Filler

99-222

C. 100 : 55 : 33
Wet in Wet Filler



12 month

Использовать



cleaning



A. 30 min 20°C
B. 30 min 20°C
C. 20 min 20°C



F4 Cup
A. 50 sek. 20°C
B. 21 sek. 20°C
C. 16 sek. 20°C



A. 1,6-1,9mm, 1,6-2,2 bar
B. 1,5-1,7mm, 1,6-2,2 bar
C. 1,2-1,4mm, 1,8 bar



A. 2-3
B. 2-3
C. 1



A. <> 5 min 20°C
B. <> 5-10 min 20°C
C. -----

Изсъхване



A. 5h
B. 5 h
C. min 15-max 60 min 20°C



with hardener 40-2-HEF extra fast and hardener 40-2-HF fast, sandable after 3 - 4 hours.



A. Sanding Filler: 30 min
B. Isolation Filler: 30 min
C. Wet in Wet Filler: -----



with hardener 40-2-HEF extra fast and hardener 40-2-HF fast, sandable after 30 minutes.



A. Flash off 5 min Full bake 7 min
B. Flash off 5 min Full bake 7 min
C. -----



P400/P600



P400/P600

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +5°C и 20°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.

Version: 17-10-2022