

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company

SAYERLACK S.r.l. - Con Unico Socio

Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - www.lineablavernici.it

Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200
R.E.A. n. 313180 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

TL 827/13

**ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ПУ ЛАК ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ,
БЕЛЫЙ**

Область применения:	Кухонные двери, рамы, плоские части, собранная мебель		
Метод использования:	Воздушный, безвоздушный краскопульт		
Процедура смешивания:			В по весу (кг) по объему (л)
	Часть А	TL 827/13	100 100
	Часть В (отвердитель)	TH 825 or TH 735	50 70
	Растворитель	DT 1146	20-30 25-40

Технические характеристики:

Содержание твердых веществ (%):	TL 827/13:	38 ± 1
	TH 825:	39 ± 1
	TH 735:	44 ± 1
Удельный вес (кг/л):	TL 827/13:	1.440 ± 0.030
	TH 825:	0.981 ± 0.030
	TH 735:	0.998 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	TL 827/13:	90" ± 5"
	A + B:	20" ± 5"
Жизнеспособность при 20°C:	4 часа	
Вес, рекомендуемый для нанесения (г/м²):	Min. 80 - Max. 200	
Время высыхания (100 г/м² при 20°C):	Пылестойкость	10-15'
	На отлип	60'-70'
	Для повторного нанесения	15 часов
Срок годности:	Если продукт хранится надлежащим образом, срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и хорошо перемешайте перед использованием, чтобы исключить возможное образование осадка.	

Подготовка основы

Предпочтительно полиэфирными грунтовками.

Общие характеристики

TL 827/13 отличается от других гляцевых лаков по скорости высыхания и отличной прочности поверхности. Как результат, он подходит в тех случаях, когда необходима хорошая устойчивость к царапинам (например, столешницы), а также, когда есть необходимость в быстром затвердении (например, рамы, панели), и при необходимости шлифовки и полировки.

Специальные указания

В зимнее время убедитесь, что краска и температура нанесения выше 18 ° C.

Проблема изменения цвета на свету

Белый и светлые оттенки подвержены изменению цвета с течением времени. Существует оборудование для определения с высокой степенью точности того, сколько времени займет изменение цвета покрытий и степень изменений. Конечные пользователи должны иметь представление о светостойкости этих пигментированных красок, чтобы определить, подходят ли они для удовлетворения их потребностей. Лаборатория Nickson может производить данную оценку с максимальной объективностью, хотя для пользователя было бы даже лучше связаться с независимой лабораторией для тестирования.